



## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 2 a § 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Výrobce: **Marwel, s. r. o.**  
Záříčí 121  
768 11 Záříčí  
IČ: 26275503  
DIČ: CZ26275503

Prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek:

### **ZÁKLADOVÉ PATKY (KZP+RZP) – KZP-R a KZP-O a RZP-R**

určený pro:

**KZP-R** – kotvení sklopného stožáru s kotvením na přírubu

**KZP-O** – pro nesení technologického domku A27000

**RZP-R** – kotvení sklopného stožáru s kotvením na přírubu

splňuje základní technické požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a nařízení a **je za podmínek výše určeného použití bezpečný.**

Výrobce přijal opatření v úrovni dané vlastními dokumentovanými postupy: PN-KZP+RZP, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 2 a § 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a nařízení s použitím následujících dokladů:

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ č. 238-STO/994-8/2024 s platností do 05.03.2027, vydal QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, 642 00 Brno – Bosonohy, autorizovaná osoba č. 238

CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY č. 238/C6/2024/994-9, vydal dne 11.04.2024 QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, 642 00 Brno – Bosonohy, autorizovaná osoba č. 238

CERTIFIKÁT podle ČSN EN ISO 9001:2016 č. Q 994-7 s platností do 23.09.2028, vydal QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, 642 00 Brno, certifikační orgán č. 3011.

Název sledované vlastnosti	Zkušební postup (ZP) nebo ověření (O):	Požadovaná (P)/ Deklarovaná úroveň (D)
Únosnost a použitelnost	ZP: ČSN 73 2030 O: kontrola výpočtu podle ČSN EN 1992	Provede se ověřením statického výpočtu nebo v odůvodněných případech zatěžovací zkouškou
Pevnost betonu	ZP: ČSN 73 1373 ČSN EN 206+A2 ČSN EN 12390-3, 5 ČSN EN 12504-1, 2 ČSN EN 13791 O: dokumentace výroby betonu	Normová kritéria pro předepsanou třídu betonu C25/30 XC2, XF1. Ověřuje se na zkušebních tělesech, nebo nedestruktivně. V odůvodněných případech se posoudí i pevnost v tahu.
Odolnost betonu vůči působení prostředí	ZP: ČSN EN 206+A2 ČSN 73 1322 ČSN 73 1326	Hloubka průsaku max 50 mm
Druh, počet a poloha krycí výztuže, tloušťka krycí vrstvy	ČSN EN 13369 ed.2 ČSN EN 13670 ČSN 42 0139 ČSN EN ISO 6892-1	Průměrné krytí výztuže min 40 mm Měřením a kontrolou výrobku před zabetonováním, popřípadě po zabetonování nedestruktivně magnetickou sondou nebo destruktivně – odkrytím výztuže musí být v toleranci požadovanou ČSN EN 13369
Geometrické parametry dílců	ČSN 73 0212-5 ČSN EN 13369 ed.2	Tolerance rozměrů viz. Tab.1
Požární odolnost	ČSN EN 1992-1-2 ČSN EN 1365-2 ČSN EN 13501-2+A1	Nedeklarováno výrobcem s ohledem na použití výrobku
Vnější vady	ZP: ČSN 72 3000 ČSN EN 206+A1 ČSN EN 13670 ČSN EN 13369 ed.2	Na povrchu dílců se připouští ojedinělé technologické vlasové trhliny nenarušující statickou únosnost dílců a nepřesahující šířku 0,2 mm. Není přípustné obnažení výztuže. Poškození hran a rohů max. 10 mm do hloubky a 10% celkové délky. Max. velikost pórů na povrchu je 10 mm.
Druh, vlastnosti, osazení a funkce kompletačních prvků, úchyty	ZP: ČSN 72 3000 ČSN 73 0212-5 ČSN EN 13369 ed.2 O: kontrola výpočtu	Úchyty, kompletační prvky – v případě deklarace – ověřuje se použití správných výrobků včetně polohy a způsobu instalace podle požadavků dokumentace
Značení výrobku	ZP: ČSN 72 3000 ČSN EN 13369 ed.2	Vždy označení typu dílce (viz. Tab. 1) A hmotnosti, u dílců shodného tvaru ale rozdílné vnitřní konstrukce (způsob vyztužení, rozdílná třída betonu) vždy trvalé reliéfní značení na výrobku. Ověří se prohlídkou výrobků, nebo kontrolou dodacích listů.

V Zářící dne 12.04.2026

Ondřej Mahslon  
jednatel společnosti